

Technisches Merkblatt

MIROTON BitumenVoranstrich

- * gebrauchsfertig
- * streich- und spritzfähig
- * schnell trocknend

MIROTON BitumenVoranstrich ist ein lösemittelfreier Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion für alle MIROTON Bitumendickbeschichtungen. Er dient als eine Grundierung zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit allen KMB's. Anwendbar auf trockenen, leicht feuchten, mineralischen, stark saugenden und sandenden Untergründen.

In Verbindung mit MIROTON BitumenDickbeschichtung zur Abdichtung von:
Kelleraußenwänden und Fundamenten, Untergründen wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonstein, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

TECHNISCHE DATEN	
Basis:	Bitumina
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,0 kg/l
Festkörpergehalt:	ca. => 30 %
Trockenzeit*:	ca. 45 Minuten
Verbrauch:	mind. 100 - 200 ml/m ²
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +30 °C
Lagerung:	kühl und trocken, jedoch frostfrei
Lagerdauer:	mind. 12 Monate in festverschlossenen Originalgebinden
Lieferform:	siehe gültige Preisliste

- je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren.

Untergrundvorbehandlung

Staub, lose Teile, Verunreinigungen wie z.B. Öle, Fette, alte Farbreste, Schalöle oder Wachse, Teere oder Teeröle sind zu entfernen. Bei extrem glattem, dichtem oder zementreichem Betonuntergrund (Sinterschicht) ist ein Anrauen erforderlich. Der Untergrund muß frostfrei und trocken, allenfalls leicht feucht, jedoch noch saugfähig sein.

Verarbeitung

MIROTON BITUMENVORANSTRICH wird verarbeitungsfertig geliefert. Nur bei trockener Witterung ab mindestens + 5 °C verarbeiten und wird mittels Quast oder geeignetem Spritzgerät aufgebracht.

Nicht bei Regen oder einer Umgebungstemperatur von + 5° C verarbeiten.

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen. Ausgehärtete Rückstände des MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V mit Testbenzin säubern.



Sicherheitshinweis

MIROTON BITUMENVORANSTRICH ist kein Gefahrgut und unterliegt nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV und GGVS.

Verschmutzungen der ungeschützten Haut müssen vermieden werden, notfalls mit warmem Wasser und Seife, besser mit warmem, alkalifreiem Reinigungsmittel säubern.

Entsorgung

EAK-Schlüssel-Nr. 08 04 10 (Klebstoff- und Dichtmittelabfälle) oder 17 03 02 (Bitumengemische) für ausgehärtete Materialreste.

Stand: 12.01.2010

MIROTON GmbH

Fritz-Lürmann-Str. 6
D-59229 Ahlen/Westf.
e-mail:

Internet:

Ansprechpartner:

Tel.: 02382-968525
Fax: 02382-9689550
info@miroton.de
www.miroton.de
Monika Koen
Dipl.-Ing. Peter Kurtze

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt erteilten Auskünfte, Ratschläge und Hinweise haften wir ausschließlich im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.