

Technisches Merkblatt

MIROTON Primer-KSK (Voranstrich)

Voranstrich für MIROTON Kaltselfstklebedichtbahn (KSK-Bahn) auf Bitumenbasis

MIROTON Primer-KSK ist ein lösungsmittelfreier, hochwertiger, Bitumen-Kautschuk-Voranstrich, der auf trockenen oder leicht feuchten, mineralisch gebundenen Untergründen verarbeitet wird.

Grundierung für Kaltselfstklebedichtbahnen auf Bitumenbasis.

TECHNISCHE DATEN	
Lagerung:	frostfrei, mind. 18 Monate im festverschlossenen Originalgebinde
Dichte:	ca. 1,0 kg/l
Festkörpergehalt:	42 – 45 %
Lösungsmittel:	Wasser
Verbrauch:	ca. 100 - 150 ml/m ²
Lieferform:	siehe gültiges Lieferprogramm

Untergrund

Der Untergrund muß fest und tragfähig, sauber, öl- und fettfrei, sowie frei von Fehlstellen, klaffenden Rissen und Graten sein. Kanten sind zu runden. Tropfnasse Stellen oder stehendes Wasser sind zu vermeiden.

Mauerwerkflächen sind mit einem Fugenglattanstrich zu versehen. Grobporige Steine bedürfen vorher einer Abspachtelung mit Zementmörtel. Bei Betonflächen sind die Abstandhalter ca. 2 cm auszustemmen und die Kiesnester mit Zementmörtel aufzufüllen. In die einspringenden Ecken sind Hohlkehlen von 8 cm Schenkellänge mit Zementmörtel anzulegen.

Verarbeitung

Den Untergrund mit MIROTON Primer-KSK vorstreichen. Das Material kann bis zu 1:1 mit Wasser verdünnt werden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Der Auftrag erfolgt mit Bürste oder Quast. Nicht bei Regen oder Frost verarbeiten. Der MIROTON Primer-KSK soll in erster Linie den Untergrund festigen, den Staub binden und die Haftung erhöhen. Nach Antrocknen des Voranstrichs erfolgt die Verklebung der KSK-Bahn.

Reinigung

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen. Ausgehärtete Rückstände des MIROTON Primer-KSK mit Testbenzin säubern.

Hinweise

Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.

Entsorgung

EAK-Schlüssel-Nr. 08 04 10 (Klebstoff- und Dichtmittelabfälle) oder 17 03 02 (Bitumengemische) für ausgehärtete Materialreste.

MIROTON GmbH

Fritz-Lürmann-Str. 6
D-59229 Ahlen/Westf.
e-mail:
Internet:
Ansprechpartner:

Tel.: 02382-968525
Fax: 02382-9689550
info@miroton.de
www.miroton.de
Monika Koen
Dipl.-Ing. Peter Kurtze

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt erteilten Auskünfte, Ratschläge und Hinweise haften wir ausschließlich im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.