

# Technisches Merkblatt

## MIROTON Abschlussband Vlies

- extrem langlebig
- selbstklebend
- mit synthetischer Vlieskaschierung auf der Oberseite

**MIROTON Abschlussband Vlies ist ein dampfdiffusionsgeschlossenes Universal-Dichtungsband auf Butylkautschukbasis für luft-, wind- und wasserdichte Abdichtungen für Innen und Außen.**

TECHNISCHE DATEN		
Basis Klebemasse		Butylkautschuk
Basis Trägermaterial		Synthetisches Wirtvlies
Dichte		ca. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Stärke		1,5 oder 2,0 mm
Abrutschversuch (Fließverhalten)		standfest
Wärmebeständigkeit		Bis 100° C
Kältebeständigkeit	DIN 52455-5	Bis -50° C
Shore 00 (Dichtstoff)	DIN 52455-4	ca. 55
Verarbeitungstemperatur		0° C bis 30° C
Lieferform		Rolle 25 lfm, Breite 100 mm
Lagerung		Original verpackt 24 Monate

### Untergrund

(DIN 18195-3 Bauwerksabdichtungen und DIN 1053 Mauerwerksausführungen)

Untergründe müssen frostfrei, fest, eben, tragfähig und frei von Nestern und klaffenden Rissen, Graten und frei von schädlichen Verunreinigungen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und Sinterschichten sein. Alle saugfähigen, mineralischen Untergründe mit MIROTON Primer-KSK als Voranstrich grundieren.

Der Untergrund muß hierfür saugfähig sein, d. h. er sollte möglichst trocken oder leicht feucht sein. Nasse Untergründe, erkennbar durch eine starke Dunkelfärbung und einen Feuchtigkeitsfilm an der Oberfläche zeigen beim Kontakt mit Wasser nur eine geringe Saugfähigkeit. Sie sind zuvor mit Dichtschlämme gegen rückseitige Durchfeuchtung abzusperren.

### Verarbeitung

Das Abschlussband auf einer Bretunterlage mit einem scharfen Messer auf die erforderliche Länge zuschneiden (Abdeckpapier nach unten) und wieder aufrollen. Das Abschlussband wird unter gleichzeitigem Abziehen des Schutzpapiers vollflächig mit dem mineralischen Untergrund und der MIROTON KSK-Bahn verklebt.

Mit klebender Seite auf den Untergrund legen und ankleben. Das Schutzpapier weiter gleichmäßig abziehen. Anschlüsse an weitere Abschlussbänder, wie z.B. in den Eckbereichen, mindestens 5 cm überlappen. Anschließend mit einer Bürste oder einem Lappen von der Mitte aus andrücken, so daß Falten und Luftblasen zwischen Untergrund und Folie vermieden werden und damit gute Soforthaftung erzielt wird.

### Lagerung

Das MIROTON Abschlussband Vlies sonnen-, wärme-, frost-, feuchtigkeits- und staubgeschützt lagern. Den Schutzkarton erst an der Verarbeitungsstelle entfernen. Sowohl zu kühle als auch zu warme Lagerung wirkt sich ungünstig auf die Verarbeitungseigenschaften aus.

## Entsorgung

EAK Schlüssel Nr. 80 04 10 (Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle)

Stand: 12.01.2011

## **MIROTON GmbH**

Fritz-Lürmann-Str. 6      Tel.: 02382-968525  
D-59229 Ahlen/Westf.      Fax: 02382-9689550  
e-mail:                      [info@miroton.de](mailto:info@miroton.de)  
Internet:                     [www.miroton.de](http://www.miroton.de)  
Ansprechpartner:         Monika Koen  
                                     Dipl.-Ing. Peter Kurtze

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt erteilten Auskünfte, Ratschläge und Hinweise haften wir ausschließlich im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.