

Technisches Merkblatt

MIROTON BITUMENSCHUTZ S & V

- lösungsmittelfreie Bitumenemulsion
- streich- und spritzfähig
- für Voranstriche verdünnbar

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V ist eine gebrauchsfertige, lösemittel-, PCB- und PCP-freie Bitumenemulsion, die zu einer wasserbeständigen Dichtschicht nach AIB aushärtet. MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V ist spritz- und streichfähig und kann auf trockenen und leicht feuchten Untergründen verarbeitet werden.

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V wird als Schutzanstrich gegen natürliche Aggressivstoffe im Erdreich auf Beton, Putz oder Mauerwerk von Kellern, Wänden, Fundamenten, Schächten usw. eingesetzt.

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V muß als Voranstrich für Dickbeschichtungen (KMB) 1:10 mit Wasser verdünnt werden.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Bitumen
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,02 g/cm ³
Verbrauch:	mind. 200-250 ml/m ² , mind. 2 Anstriche erforderlich
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +30 °C
Lagerung:	kühl und trocken, jedoch frostfrei
Lagerdauer:	mind. 12 Monate in festverschlossenen Originalgebinden
Lieferform:	siehe gültige Preisliste

Untergrundvorbehandlung

Staub, lose Teile, Verunreinigungen wie z.B. Öle, Fette, alte Farbreste, Schalöle oder Wachse, Teere oder Teeröle sind zu entfernen. Bei extrem glattem, dichtem oder zementreichem Betonuntergrund (Sinterschicht) ist ein Anrauen erforderlich. Der Untergrund muß frostfrei und trocken, allenfalls leicht feucht, jedoch noch saugfähig sein.

Verarbeitung

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V wird verarbeitungsfertig geliefert. Nur bei trockener Witterung ab mindestens + 5 °C verarbeiten.

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V wird mittels Pinsel, Rolle oder eines geeigneten Spritzgerätes aufgetragen. Um eine optimale Verarbeitung zu ermöglichen, sollte die vorhergehende Schicht durchgetrocknet sein, bevor die nächste aufgebracht wird. Frisch aufgebrachte Beschichtungen sind vor Frost zu schützen.

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen. Ausgehärtete Rückstände des MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V mit Testbenzin säubern.

Bitte beachten

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V darf nicht eingesetzt werden:

1. auf nassem Mauerwerk,
2. bei negativem Wasserdruck,
3. auf Rissen im Mauerwerk von über 2mm,
4. ohne Schutzplatten vor dem Erdreich,
5. bei starker und direkter Sonnenstrahlung,
6. bei androhenden Regenschauern oder Frost.

Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.

Sicherheitshinweis

MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V ist kein Gefahrgut und unterliegt nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV und GGVS.

Verschmutzungen der ungeschützten Haut müssen vermieden werden, notfalls mit warmem Wasser und Seife, besser mit warmem, alkalifreiem Reinigungsmittel säubern.

Stand: 18.04.2000

Miroton GmbH, Büro Ahlen, Fritz-Lürmann-Straße 6, 59229 Ahlen

Tel.: 0 23 82 – 96 85 25 ~ Fax 0 23 82 – 9 68 95 50, Internet: www.miroton.de ~ www.bit.a.info

Eine Verbindlichkeit können wir wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise nicht übernehmen.